

COOLDRY – TARSTOPPER

Grundierung für Bitumendächer

Produktnummer	SIS CD 00 TARST 00	Überarbeitet	März 2015
TDS Nummer	TDS CD TarStopper DE	Bearbeiter	NM
Erstellt	Juli 2009		

BESCHREIBUNG

CoolDry – TarStopper ist eine wasserabweisende, flexible Dachgrundierung, speziell für bitumenbeschichtete Dächer geeignet. CoolDry – TarStopper verhindert das „Durchbluten“ von Teerbestandteilen der Bitumenbeschichtung, die in der Deckbeschichtung CoolDry - Reflective sichtbar werden, schützt vor spröden Dachbahnen und überbrückt kleine Haarrisse. CoolDry – TarStopper ist einfach und wirtschaftlich in der Handhabung.

ANWENDUNG

Verwendbar im Innen- und Außenbereich. TarStopper kann auf zahlreichen Untergründen verarbeitet werden, wie z.B. Beton, Ziegel, Zementputze, Zement, Holz, entsprechend vorbehandelte Metalle (Stahl, verzinktes Metall, Aluminium), Außenwände, Betondächer, Teerpappe, Bitumen-Dachpappe, Metallfassaden und -dächer von Lagergebäuden, Fahrzeugdächer, Büro-Container, Sperrholz-Kabinen etc.

ZUSAMMENSETZUNG

Acryl-Emulsion, frei von Bleibestandteilen

WASSERBESTÄNDIGKEIT

Grundiert das Dach und schützt Häuser, Büros, Hotels und Fabriken.

ELASTIZITÄT

Bildet einen gleichmäßigen Film auf fast allen Oberflächen. Das Material ist so elastisch, dass es bis zur doppelten Länge gedehnt werden kann (z.B. durch Temperatureinflüsse).

FARBTON

Grau

TROCKNUNGSZEIT

Ca. 24 Stunden bis zur vollständigen Durchtrocknung.

SPEZIFISCHES GEWICHT

1.16 ± 0.02

FESTSTOFFANTEIL IN %

46 ± 2 %

ERGIEBIGKEIT

1 Liter reicht für ca. 2 m², d.h. 0,5 ltr/m².

VERDÜNNUNG / REINIGUNG

Arbeitsgeräte sind nach Benutzung mit Wasser zu reinigen. Für eine maschinelle Reinigung können Lösungsmittel verwendet werden.

FLAMMPUNKT

Das Produkt ist nicht brennbar (Wasserbasis).

GEBINDEGRÖSSEN

10 Liter und 5 Liter

VERARBEITUNG

Pinse/Rolle: eine Schicht gleichmäßig auftragen, Nasen und Vertiefungen vermeiden.

Airless:

Düsengröße: 0.021" bis 0.027" oder 0,5 – 0,7 mm

Düsendruck: 1600 – 1900 psi oder 110 – 130 bar

VORBEREITUNG

Bitumenbeschichtete Dächer von losem Dreck, Kies oder Teer befreien. Vorhandener Algen- oder Pilzbefall mit geeignetem Reinigungsmittel behandeln und mit klarem Wasser abwaschen.

Untergrund muss sauber, fettfrei, staubfrei, trocken, stabil und tragfähig sein.

Unsichere Untergründe sind auf Tragfähigkeit, Haftfähigkeit und Eignung für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen, ggf. Testfläche anlegen und über einen geeigneten Zeitraum beobachten.

Größe Risse müssen aufgefüllt werden. Drücken Sie eine Mischung aus 2 - 3 Teilen feinem Sand und einem Teil CoolDry – TarStopper fest in die Risse und überstreichen die Risse dann mit einer Schicht CoolDry – TarStopper (verdünnt mit 10% Wasser). Anschließend decken Sie die Risse mit einem Stück Polyester gaze ab und überstreichen alles mit einer weiteren Schicht CoolDry – TarStopper. Lassen Sie das Material über Nacht trocknen.

VERARBEITUNGSHINWEISE

CoolDry – TarStopper kann mit einem Pinsel, Bürste oder langen Rolle angewandt werden. Eine weiche Rolle ist optimal für große Flächen. Verwenden Sie CoolDry – TarStopper großzügig, um dem gesamten Dach einen einheitlichen Anstrich zu geben. Tragen Sie CoolDry – TarStopper in einer gleichmäßigen Schicht auf. Warten Sie 24 Stunden vor dem Auftragen von CoolDry – Reflective.

Tragen Sie CoolDry – TarStopper auch, bis mindestens 20cm Höhe, an den Seitenwänden auf, um das Eindringen von Regenwasser an die Seitenwänden und Beschädigung der Außenfassade zu verhindern.

Nach 24 Stunden ist das Dach bereits wieder vorsichtig begehbar, spitze Absätze sind zu vermeiden.

Pinsel und andere Arbeitsgeräte sollten unmittelbar nach dem Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

LAGERUNG

An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen.

ENTSORGUNG

Wie normale Dispersionsfarbe entsorgen. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständigen Behörden. **Darf nicht in die Kanalisation oder andere Wasserläufe gelangen.**

LAGERSTABILITÄT

1 Jahr

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Nur an gut belüfteten Orten verwenden.

ERSTE HILFE

AUGEN Im Falle von Spritzern waschen Sie die Augen sofort mit warmem Wasser aus und konsultieren Sie Ihren Arzt.

HAUT Waschen Sie Ihre Haut gründlich mit Wasser und Seife oder geeignetem Industriereiniger ab. **VERWENDEN SIE KEINE LÖSUNGSMITTEL ODER VERDÜNNER.**

INHALATION Gehen Sie an die frische Luft, öffnen Ihren Kragen und vermeiden übermäßige Anstrengung.

VERSCHLUCKEN Bei Verschlucken konsultieren Sie umgehend einen Arzt.
KEIN ERBRECHEN HERBEIFÜHREN.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Informationen auf diesem Datenblatt können ggf. unvollständig sein und sind nur als generelle Hinweise zu verstehen. Es liegt in der Verantwortung des Verwenders, die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu prüfen. Da wir keine Kontrolle über die Verarbeitung des Produktes, die Qualität der Oberflächenvorbereitung oder andere relevante Faktoren bei der Benutzung dieses Produktes haben, sind wir für das Ergebnis nicht verantwortlich und lehnen eine Haftung jeglicher Art ab, es sei denn wir haben explizit schriftlich zugestimmt. Die Informationen in diesem Datenblatt können unsererseits von Zeit zu Zeit ohne Hinweis aktualisiert oder verändert werden, während wir das Produkt kontinuierlich weiterentwickeln.